

配 合 表

年 月 日

株式会社 モ ナ ミ

〒561-0821

大阪府豊中市日出町2丁目1-13

TEL (06) 6331 1719

FAX (06) 6334 9364

モナミ 鉄セメント

無機質硬化剤	48%
鉄 粉	48%
そ の 他	4%
計	100%

使 用 法

- ・ 先ず補修個所の汚れ、ホコリなどを取り除いて下さい。
(特に油類は揮発油などで念入りに落として下さい。)
- ・ 次に鉄セメントを取り出し、水を加えながらクリーム状の硬さに練り、
やゝ多目に、すばやく補修個所へ塗り込みます。
- ・ 1時間位経ってから、多目に塗った突出部が他の面と平になるように、
サンドペーパー、ナイフなどで削って下さい。

注、短時間で硬化しますので、2箇所以上の補修される場合、その都度 必要量だけ水練りして下さい。

又、水練り後2分間以上経ってからの施工や施工個所の塗り直しは避けて下さい。

水は約1/4(重量比)ですが、幾分ばらつきがありますので、その都度 状態を見て決めて下さい。

又、5分位で形が決まります。手早く、一定の硬さ(セメントを練る時の硬さ)迄もって行き、後で水や粉の追加をなるべく避けて下さい。

尚、重金属及び劇毒物の指定品は、一切含まれておりません。

機械的強度が余りありませんので、鋳物の穴うめ等、補修用として、主に用いられます。

無機質ですので、耐熱性はありますが、高温になると徐々に、もろくなります。

塗装は、無機質硬化物(例、セメント等)と同様な塗装が、出来ますが、鉄粉が約半分含まれている為、時には塗りむらの出来る危険性もあります。